

METSÄBOARD PRIME FBB EB



Carton couché avec barrière écologique sans plastique. Résistance moyenne à l'humidité et à la graisse, "hard-size", sans azurants optiques et libre de produits chimiques fluorés.

Idéale pour les emballages de plats à emporter, aliments frais, secs et congelés.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES STANDARD

| | GRAMMAGE (g/m ²) (ISO 536) | ÉPAISSEUR (µm) (ISO 534) | RIGIDITÉ TABER 15° (mNm) (ISO 2493) | |
|------------|---|-----------------------------|--|------|
| | | | SM | ST |
| | 195 | 305 | 3.8 | 7.8 |
| | 210 | 330 | 4.6 | 9.7 |
| | 220 | 355 | 5.4 | 11.0 |
| | 230 | 385 | 6.6 | 13.5 |
| | 245 | 415 | 8.1 | 16.5 |
| | 265 | 455 | 10.0 | 20.2 |
| | 280 | 485 | 11.6 | 23.3 |
| | 320 | 565 | 15.2 | 28.9 |
| Tolérances | +/- 4 % | +/- 4 % | +/- 15% | |

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---------|
| LISSE RECTO (ISO 8791-4) (pps 10) | < 1.5 |
| BLANCHEUR RECTO (C/2°) (ISO 2470-1) (%) | 85 ± 1% |
| TEST ROBINSON (12 mois en emballage original) (EN 1230-2) | < 1 |

Le fabricant du matériel se réserve le droit de modification sans préavis

Certificat de Chaîne de Contrôle PEFC 14-33-00014-CUC pour pouvoir servir ce matériel Certifié PEFC
Certificat de Chaîne de Contrôle CU-COC 821792 pour pouvoir servir ce matériel Certifié FSC-Mix