

FOLDING MADERA

COMCOTE (GC2)



Cartulina de pasta termo-mecánica blanqueada con capas pasta de química que le confieren propiedades para una buena maquinabilidad..

Diseñada para estuches de alimentos secos y congelados, productos farmacéuticos, productos cosméticos, cubiertas de libros.

Método de impresión: Offset, Huecograbado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	GRAMAJE (g/m ²)	ESPESOR (μm)	RIGIDEZ TABER 15° (mNm)	
			DT	DM
	215	356	4.5	9.4
	235	406	6.0	12.3
	250	432	7.4	15.4
	260	470	9.5	19.8
	275	500	11.3	24.1
	295	533	14.0	29.1
	310	559	15.5	32.2
	325	610	18.0	37.4
	370	690	23.0	51.0
Tolerancia	+/- 5 %	+/- 5 %	- 10%	

PROPIEDADES

LISURA (TAPPI 555) (pps)	1.0 μm + 0.5 μm
BLANCURA (ISO2470) (%)	84 +/-2
BRILLO 75° (TAPPI 480) (%)	>40
HUMEDAD (TAPPI 412) (%)	6.5 – 10

0711048

Septiembre 2023

El Fabricante del material se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.

Certificado de Cadena de Custodia CU-COC-821792 para poder servir este material certificado FSC-Mix.